



SOLDADURA MIG ACERO INOXIDABLE 5 KG

AWS AS.9

- ✦ ALAMBRE DE 0.8 MM
- ✦ SOLDADURA PARA ACERO INOX
- ✦ DEPÓSITO PRÁCTICAMENTE SIN ESCORIA



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

SOLDADURA MIG ACERO INOXIDABLE 5KG




CARACTERÍSTICAS

Especificación norma	AWS AS.9
Diámetro	0.8 mm
Peso	5 kg

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C	0.026
Mn	1.19
Si	0.51
P	0.034
S	0.007
Cu	0.067
Ni	8.05
Cr	18.04



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile