




SOLDADURA MIG FLUX SIN GAS 15KG

AWS A5. 20 E71T-11

- ▶ **ALAMBRE DE 0.8 MM**
- ▶ **VELOCIDAD DE FUSIÓN ES RÁPIDA**
- ▶ **DEPÓSITO PRÁCTICAMENTE SIN
ESCORIA**



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile

SOLDADURA MIG FLUX SIN GAS 15KG



CARACTERISTICAS

Especificación norma	AWS A5. 20 E71T-11
Diámetro	0.8 mm
Limite elástico	450MPa
Fuerza de tensión	515 MPa
Alargamiento	22%
Temperatura de prueba	-20°C
Valor de impacto	105 108 105 J
Peso	15 kg

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C	0.052
Mn	0.78
Si	0.21
P	0.014
S	1.12
Al	0.009
Ni	0.22



www.protonmaq.cl

contacto@protonmaq.cl San Juan 4693 - San Joaquín Tel: +562 3266 1406
Santiago de Chile